



44103

T.3

44104

T.4

44105

T.5

PRS1

Materia: polipropilenă SMS, 3 straturi

Colorit: alb

Glugă: cu elastic de strângere

Închidere: cu fermoar

Rabat: pe închiderea cu fermoar

Manșete: elastic de strângere

Măsura: elastic de strângere

Ambalare: 25 bucăți/cutie

Glezne: elastic de strângere



TIP 5

CEN TC 162 WG3 TG3 H10P - 1995



TIP 6

FR EN 13034 - 1997



CATEGORIA I



40303

T.3

40304

T.4

40305

T.5

TYVEK Practic

Materia: TYVEK

Colorit: alb

Glugă: nu

Închidere: cu fermoar

Rabat: da

Manșete: elastic de strângere

Măsura: elastic de strângere



Ambalare: 25 bucăți/cutie

Glezne: elastic de strângere




PRS2 Respirante


Materia:	polipropilenă SMS + peliculă microporoasă 68g/m ²
Colorit:	alb
Glugă:	cu elastic de strângere
Închidere:	fermoar
Rabat:	da, pe închiderea fermoarului
Manșete:	cu elastic de strângere
Măsura:	cu elastic de strângere
Glezne:	cu elastic de strângere
Ambalare:	25 bucăți/cutie
Glezne:	cu elastic de strângere



CEN TC 162 WG3 TG3 N109 - 1995



prEN 13034 - 1997



CATEGORIA 1

Specificații tehnice pentru combinezoanele PRS 1, PRS 2 și TYVEK Practic

TIPUL COMBINEZOANELOR		PRS 1		PRS 2		TYVEK Practic
ÎNCERCARE REALIZATĂ PE COMBINEZON	NORME UTILIZATE	REZULTAT	CLASARE FAȚĂ DE UZANȚE	REZULTAT	CLASARE FAȚĂ DE UZANȚE	REZULTAT
Rezistență la abraziune (număr de perioade)	CEN TC162 WG3 TG3 N109 prEN 13034	900	3/6	7750	6/6	
Stabilitate la căldură (rezistență la blocaj)	CEN TC162 WG3 TG3 N109	NEIPLICIOS	2/2	NEIPLICIOS	2/2	NEIPLICIOS
Rezistență la finisare prin îndoire (număr de perioade)	CEN TC162 WG3 TG3 N109	100000	6/6	100000	6/6	100000
Rezistență la rupere trapezoidal (N)	CEN TC162 WG3 TG3 N109 prEN 13034	46,1	2/5	25,1	1/5	8,5 N
Rezistență la explozie (KN/m ²)	CEN TC162 WG3 TG3 N109 prEN 13034	119	2/5 2/6	185,5	2/5 2/6	44 g/m ²
Rezistență la perforare (N)	CEN TC162 WG3 TG3 N109	5,6	1/5	8,7	1/5	50 N/2,54 cm
Rezistență la aprindere	CEN TC162 WG3 TG3 N109	NEINFLAMABIL	CONFORM	NEINFLAMABIL	CONFORM	INFLAMABIL
Performanța hainei	CEN TC162 WG3 TG3 N109	18,70%	2/3	19,90%	2/3	26%
Rezistența croielii	CEN TC162 WG3 TG3 N109	51,9	2/5	60,7	2/5	0,900 kg
Rezistență la ceață	prEN 13034	ETANȘ	CONFORM	ETANȘ	CONFORM	ETANȘ
Penetrația sau respingerea produselor chimice:		PENETRARE	RESPINGERE %	PENETRARE	RESPINGERE %	
Acid sulfuric 30%	(H ₂ SO ₄)	0	97,1	0	96,7	
Sodă caustică 10%	(NaSO ₄)	0	95,4	0	97,4	
Heptan	(H)	20,7	0	0	86,5	
Isopropanol pur		10,7	0	0	94	